


# 1K адгезионный грунт-изолятор KAR MY SEALER KAI



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание продукта</b>                   | Специальный однокомпонентный адгезионный грунт. Применяется в труднодоступных для шлифования местах, где сложно провести обработку абразивными материалами, обеспечивая при этом наилучшую адгезию покрытия с обработанной поверхностью |
| <b>Состав</b>                              | Специальные синтетические смолы                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Цвет</b>                                | Бесцветный                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Артикулы</b>                            | Грунт 14-349-101<br>Упаковка 4 л                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Поверхности пригодные для нанесения</b> | Любые старые отделочные покрытия                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Плотность</b>                           | 0,88 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Теоретический расход</b>                | 10 м <sup>2</sup> /л при толщине 2 μm                                                                                                                                                                                                   |

## 1K адгезионный грунт-изолятор *(продолжение)*

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка поверхности</b><br> | Тщательно обезжирить, используя SU SILICON OFF                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Пропорции смешивания</b><br>   | Продукт готов к применению                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Оборудование</b><br>           | Кракопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Метод нанесения</b>                                                                                             | Пневматический                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Давление</b>                                                                                                    | 1,5-2,0 бар                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Нанесение</b><br>            | Нанесите 1-2 полумокрых слоя, выдерживая межслойную сушку                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Межслойная сушка</b><br>     | 3-5 мин при 20°C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Время сушки</b><br>          | <p>15 мин при 20°C, но не позднее 24 часов</p> <p>В случае превышения максимального времени сушки, нанесите грунт повторно</p> <p>Время сушки может зависеть от различных параметров таких, как влажность, скорость потока воздуха в помещении, толщина нанесенной плёнки</p> |



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Толщина сухой плёнки</b>                                                                                  | 5-10 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Последующие покрытия</b>                                                                                  | Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Очистка оборудования</b>                                                                                  | Нитроцеллюлозные растворители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Условия хранения</b><br> | Хранить при 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Техника безопасности</b>                                                                                  | <p>Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.</p> <p>Смотрите MSDS</p> |

Информация в данной технической документации не является исчерпывающей и основана на наших знаниях в данный момент и на текущем законодательстве. Информация в данной документации может быть периодически изменяться по мере приобретения новых данных и в соответствии с нашей политикой постоянного развития. Пользователь сам несет ответственность за подтверждение того, что документация не является устаревшей, до начала использования товара. Все наши рекомендации и заявления, касающиеся данного товара (вне зависимости от того, предоставлены они в данной документации или нет), верны, насколько нам это известно, но мы не контролируем качество или состояние субстрата или множество факторов, влияющих на использование и применение товара.