








# CARDEA 2+1 HS CLEARCOAT

## 2+1 ЛАК С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ОСТАТКА



| <b>Описание продукции</b>            | Cardea® HS лак – лак с высоким уровнем блеска и сухого остатка, обладает защитой от внешних факторов.                |   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
|--------------------------------------|--|---|--|-----------|---------|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|----|----|-----------------------------------|----|----|--|
| <b>Продукты и добавки</b>            | Cardea® 2+1 HS Clearcoat<br>Cardea® 2K HS Отвердитель ТДС № 40-2-2<br>Cardea® Универсальные разбавители ТДС № 50-2-1 |   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| <b>Пригодные поверхности</b>         | Cardea® Базовая эмаль  |   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| <b>Пропорции смешивания</b>          |                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По объёму</th> <th>По весу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cardea® Акриловый лак – HS Clearcoat</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cardea® 2K HS Акриловый отвердитель</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Cardea® Универсальные разбавители</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> |  | По объёму | По весу | Cardea® Акриловый лак – HS Clearcoat | 100 | 100 | Cardea® 2K HS Акриловый отвердитель | 50 | 50 | Cardea® Универсальные разбавители | 10 | 10 |  |
|                                      | По объёму  | По весу   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| Cardea® Акриловый лак – HS Clearcoat | 100  | 100   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| Cardea® 2K HS Акриловый отвердитель  | 50   | 50  |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| Cardea® Универсальные разбавители    | 10   | 10  |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |
| <b>Вязкость</b>                      |                                   | 16–17 с / 20 °С (DIN 4)   |  |           |         |                                      |     |     |                                     |    |    |                                   |    |    |  |

продолжение см. стр. 34 →

|                               |   |   |                      |                 |
|-------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|
| <b>Срок годности смеси</b>    | 4 ч / 20 °С   |   |                      |                 |
| <b>Параметры краскопульты</b> |    | <b>Вид</b>  | <b>Диаметр сопла</b> | <b>Давление</b> |
|                               |   | Пистолет с нижней подачей   | 1,4–1,6 мм           | 3–4 бара        |
|                               |   | Пистолет с верхней подачей  | 1,2–1,5 мм           | 3–4 бара        |
|                               |   | HVLP Пистолет с нижней подачей  | 1,5–1,7 мм           | 2–2,2 бара      |
|                               |   | HVLP Пистолет с нижней подачей  | 1,3–1,6 мм           | 2–2,2 бара      |
| <b>Нанесение</b>              |    | 2 слоя  |                      |                 |
| <b>Выдержка</b>               |   | 5–10 минут (при 20 °С)  |                      |                 |
| <b>Сушка</b>                  |  |   | <b>20 °С</b>         | <b>60 °С</b>    |
|                               |   | От пыли   | 30 мин               |                 |
|                               |   | До полировки  | 7 ч                  | 30 мин          |
| <b>Полировка</b>              |  | В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/ P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца. |                      |                 |
| <b>Толщина сухой плёнки</b>   | 40–50 µm  |   |                      |                 |
| <b>Теоритический расход</b>   | 8 м <sup>2</sup> /л при 40 µm   |   |                      |                 |
| <b>Очистка оборудования</b>   | Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.                            |   |                      |                 |
| <b>Упаковка</b>               | Cardea® 2+1 HS Clearcoat: 1 л.<br>Cardea® 2K HS отвердитель: 0,5 л.                 |   |                      |                 |
| <b>Меры безопасности</b>      | Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.                          |   |                      |                 |

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.

**Наши сайты:**

[www.kansai-auto.ru](http://www.kansai-auto.ru)

[www.cardeaglobal.com](http://www.cardeaglobal.com)