




1.2.1.

Грунт многофункциональный 1К

JUST ACRYLIC PRIMER SURFACER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Многофункциональный, быстросохнущий 1К грунт, предназначенный для разного вида работ, в том числе в версии «мокрый по мокрому»
СОСТАВ	Нитроцеллюлозные смолы
ЦВЕТ	Серый
АРТИКУЛЫ, ПРОДУКТЫ	Грунт 183-130 JUST ACRYLIC PRIMER SURFACER Упаковка 4 кг
ДОБАВКИ	Разбавитель 96-294-862 RETAN PG ECO HSTHINNER 5 Разбавитель 96-294-863 RETAN PG ECO HS THINNER 10 Разбавитель 96-294-864 RETAN PG ECO HS THINNER 20 Разбавитель 96-294-865 RETAN PG ECO HS THINNER 30 Разбавитель 96-294-866 RETAN PG ECO HS THINNER 40 Упаковка 4 л
ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Старые отделочные покрытия, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, антикоррозионные грунты
ПЛОТНОСТЬ	1,14±0,05 г/см ³
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	12 м ² /л при толщине 30-40 мкм
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Старые отделочные покрытия: Обезжирить зачистить «на сухую» абразивом P320</p> <p>Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь: Обезжирить зачистить «на сухую» P220-P320</p> <p>Алюминий: Обезжирить. Зачистить с помощью 3M Scotch Brite красной модификации совместно с SU WASH COMPOUND, затем обезжирить</p>
 SU SILICON OFF  P320 	

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ


	По весу	По объёму
Грунт	100	100
Разбавитель	50-70	60-80

ОБОРУДОВАНИЕ


Краскопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм
1,5-2,0 бар

ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ


48 часов при 20°C

НАНЕСЕНИЕ


Нанесите 1,5-2 мокрых слоя, выдерживая межслойную сушку

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА


3-5 мин при 20°C

ВРЕМЯ СУШКИ


10 мин при 20°C

Время сушки может зависеть от различных параметров таких, как влажность, скорость потока воздуха в помещении, толщина нанесенной плёнки

ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЁНКИ

15-25 мкм

ОБРАБОТКА


P280-3320



P400-P500

Выровняйте поверхность

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT

**ОЧИСТКА
ОБОРУДОВАНИЯ**

Нитроцеллюлозные растворители

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Хранить при 20°C