

1.4.3.

Лак повышенной прочности

RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Двухкомпонентный, полиуретановый, прозрачный лак принудительной сушки, с улучшенной степенью глянца, повышенной твёрдостью и устойчивостью к абразивным воздействиям и сколам. На поверхности образует жесткую пленку, сохраняя эластичность внутри.

Разработан для применения на автомобилях представительского класса.

СОСТАВ

Уретановые смолы

ЦВЕТ

Бесцветный

ПЛОТНОСТЬ

0,94±0,02 г/см³

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД

11-14 м²/л при толщине 50-60 мкм

Артикулы, продукты и добавки

Лак 381-145 RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q
Упаковка 4 л

Отвердитель 381-700 RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q HARDENER
Упаковка 2 л

Разбавитель 96-294-862 RETAN PG ECO HS THINNER 5
Разбавитель 96-294-863 RETAN PG ECO HS THINNER 10
Разбавитель 96-294-864 RETAN PG ECO HS THINNER 20
Разбавитель 96-294-865 RETAN PG ECO HS THINNER 30
Разбавитель 96-294-866 RETAN PG ECO HS THINNER 40
Упаковка 4 л

**ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ**

Базовое покрытие KANSAI PAINT

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Лак	Отвердитель	Разбавитель
100	50	20-30

ОБОРУДОВАНИЕ 	Краскопульт, диаметр сопла 1,4-1,6 мм Пневматический 2,0-2,5 бар
ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ 	4 часа при 10°C 3 часа при 20°C 2 часа при 30°C Лак, смешанный с отвердителем, должен быть использован в течение указанного времени. В противном случае, лак вступает в реакцию с отвердителем, и результат покраски может быть непредсказуемым, вне зависимости от того, насколько хорошо будут выглядеть окрашенные участки.
НАНЕСЕНИЕ 	Нанесите 2,5 слоя. Равномерно нанесите 50%-слой лака на чистую и сухую «на отлип» базовую поверхность. Затем, соблюдая межслойную сушку, нанесите ещё два мокрых слоя, обращая внимание на общий внешний вид глянца при нанесении
МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА 	5-7 мин при 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ 	45 мин при 60° Время сушки может зависеть от различных параметров, например, влажности, скорости воздуха в ОСК, толщины нанесённой плёнки покрытия и др.
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЁНКИ	50-60 мкм
ОБРАБОТКА 	Используйте абразив P1500-P2000 для удаления любой мелкой пыли и мусора. Используйте соответствующую абразивную полировальную пасту и подходящий полировальный круг для улучшения вида глянцевой поверхности
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Нитроцеллюлозные растворители
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 	Хранить при 20°C
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ. Смотрите MSDS