








CARDEA 4+1 ACRYLIC PRIMER



4+1 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



Описание продукции	Cardea® 4+1 Акриловый грунт разработан для авторемонтных целей. Грунт легко шлифуется и быстро сохнет. Изменяя пропорции смешивания, есть возможность нанесения мокрым-по-мокрому. Имеет антикоррозионные добавки.	
Продукты и добавки	Cardea® 4+1 Акриловый грунт светло-серый, Артикул BA355B2900L1 Акриловый грунт серый, Артикул BA355G2600L1 Акриловый грунт темно-серый, Артикул BA355S2300L1 Cardea® 4+1 Отвердитель для грунта ТДС № 40-1-1 Cardea® Универсальные разбавители ТДС № 50-2-1	
Пригодные поверхности	Шлифованое электрофорезное покрытие (CED) или старое отделочное покрытие, ПЭ шпатлевки, поверхности из стали, кислотные и эпоксидные грунты.	
Подготовка поверхности	 Обезжирить при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой салфетки.	
	 Электрофорез (CED) Сталь ПЭ Шпатлёвки Старое отделочное	Скотч брайт красный или сухое шлифование — P320 сухое шлифование — P120 → P220 сухое шлифование — P180 → P280 сухое шлифование — P80 → P180 → P280
	 Очистить, используя чистую салфетку и Cardea® U-Clean 300. Протереть поверхность липкой салфеткой обдувая воздухом.	

продолжение см. стр. 18 →

Пропорции смешивания	Название	Шлифуемая версия		Мокрый по мокрому	
		По объёму	По весу	По объёму	По весу
	Cardea® 4+1 Акриловые грунтовки	100	100	100	100
	Cardea® 4+1 Отвердитель для грунта	25	15	40	25
	Cardea® Универсальные разбавители	10–35	5–15	50–70	30–40
Вязкость		Шлифуемая версия: 16–18 с/20 °С (DIN 4). Мокрый-по-мокрому: 11–12 с/20 °С (DIN 4).			
Срок годности смеси		Шлифуемая версия: 40 мин (при 20 °С). Мокрый-по-мокрому: 3–4 часа (при 20 °С).			
Параметры краскопульты	Вид	Диаметр сопла	Давление		
	Пистолет с нижней подачей	1,8–2,0 мм	2–4 бара		
	Пистолет с верхней подачей	1,6–1,8 мм	2–4 бара		
	HVLP Пистолет с нижней подачей	1,8–2,0 мм	2–2,2 бара		
	HVLP Пистолет с верхней подачей	1,7–1,9 мм	2–2,2 бара		
	Мокрый по мокрому				
	Пистолет с нижней подачей	1,4–1,6 мм	2–4 бара		
	Пистолет с верхней подачей	1,3–1,5 мм	2–4 бара		
Нанесение		Шлифуемая версия: 2–3 слоя. Мокрый-по-мокрому: 1 слой. При нанесении мокрым-по-мокрому пыль можно подшлифовать через 10 минут при 20 °С. При нанесении площадь открытого металла не должна превышать 30% от площади детали. Для улучшенной защиты используйте первичный грунт.			

Выдержка		<p>15 минут (при 20 °C) Внимание! При покраске методом мокрый-по-мокрому наносите следующие покрытие предварительно выдержав 15 минут после нанесения грунта. Использовать только расбавитель Cardea!!!! Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в камере, толщины слоя и циркуляции воздуха.</p>												
Сушка		60 °C – 30 мин 20 °C – 2ч												
Толщина сухой плёнки	Шлифуемая версия: 60–70 µm / слой. Мокрый-по-мокрому: 25–30 µm / слой													
Теоретический расход	Шлифуемая версия: 12 м ² /л при 50 µm Мокрый-по-мокрому: 26 м ² /л при 25 µm													
Обработка		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Сухое шлифование</th> <th colspan="2">Мокрое шлифование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Начальное</td> <td>P320</td> <td>Начальное</td> <td>P500/P600</td> </tr> <tr> <td>Завершающее</td> <td>P400/P500</td> <td>Завершающее</td> <td>P800/P1000</td> </tr> </tbody> </table>	Сухое шлифование		Мокрое шлифование		Начальное	P320	Начальное	P500/P600	Завершающее	P400/P500	Завершающее	P800/P1000
Сухое шлифование		Мокрое шлифование												
Начальное	P320	Начальное	P500/P600											
Завершающее	P400/P500	Завершающее	P800/P1000											
<p>Внимание! Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования.</p>														
<p> Очистить, используя чистую салфетку и Cardea® U-Clean 300. Протереть поверхность липкой салфеткой обдувая воздухом.</p>														
<p> Cardea® Базовые и 2К эмали. Смотрите ТДС №: 30-3-1, 30-1-1</p>														
Очистка оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.													
Упаковка	Cardea® 4+1 Акриловые грунтовки: 1-3 л. Cardea® 4+1 Отвердитель для грунта: 0,25-0,75 л.													
Цвет	Чёрный, серый, белый													
Меры безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.													

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в Техническую Документацию на основе вновь полученных данных.

Наши сайты:

www.kansai-auto.ru
www.cardeaglobal.com