







CARDEA 1K PRIMER FOR PLASTICS

1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА



Описание продукции	Cardea® 1K Грунт для пластика – это однокомпонентный грунт воздушной сушки, разработанный для увеличения адгезии при окраске пластиковых частей автомобиля.
Продукты и добавки	Cardea® 1K Грунт для пластика
Пригодные поверхности	Автомобильный пластик – в основном PP/EPDM
Подготовка поверхности	<div data-bbox="603 1442 699 1536" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="724 1424 1417 1554">Предварительно вымыть поверхность теплой водой и моющим средством, ополоснуть и оставить до полного высыхания. Очистить, используя чистую тряпку и обезжириватель Cardea® U-Clean 300.</p> <hr/> <div data-bbox="603 1608 699 1702" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="724 1639 1305 1671">Обработать абразивом для пластиковых поверхностей.</p> <hr/> <div data-bbox="603 1756 699 1850" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="724 1756 1407 1854">Очистить, используя чистую тряпку и обезжириватель Cardea® U-Clean 300. Протереть поверхность липкой салфеткой, обдувая воздухом.</p>

Пропорции смешивания		Готов к применению.		
Вязкость		9–13 с / 20 °С (DIN 4)		
Срок годности смеси	4 ч / 20 °С			
Параметры краскопульта		Вид	Диаметр сопла	Давление
		Пистолет с верхней подачей	1,2–1,4 мм	1,5–2,2 бара
Нанесение		Встряхните перед нанесением. Нанесите в 1–2 слоя. Во избежание проблем с адгезией толщина сухой пленки не должна превышать 4 мкм.		
Выдержка		3–5 минут (при 20 °С) перед следующим слоем. Нанесите последующее покрытие в течение 48 часов (при 20 °С). При выдержке более 48 часов необходимо обработать абразивом для пластиковых поверхностей и нанесите один слой грунта для пластика.		
Толщина сухой плёнки	до 4 мкм			
Теоретический расход	8 м ² /л при 4 мкм			
Последующие покрытия		Cardea® Грунтовки, Базовые и 2К эмали. См. ТДС № 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1, 30-3-1, 30-1-1		
Очистка оборудования	Использовать акриловые или нитроцеллюлозные растворители.			
Упаковка	Cardea® 1К Грунт для пластика: 1 л.			
Меры безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.			

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.

Наши сайты:

www.kansai-auto.ru

www.cardeaglobal.com