







CARDEA UNIVERSAL PUTTY

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА



Описание продукции	Cardea® Универсальная шпатлёвка разработана для наполнения вмятин кузова автомобиля.	
Продукты и добавки	Cardea® Универсальная шпатлёвка Отвердитель для шпатлевок	
Пригодные поверхности	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, полиэфирные / эпоксидные поверхности, Cardea® Эпоксидный грунт. Внимание! Не наносить на термопластичный акрил и кислотные грунты и на старые отделочные покрытия.	
Подготовка поверхности		Обезжирить при помощи обезжиривателя Cardea® U-Clean 300 и чистой салфетки.
Сталь		сухое шлифование — P80
Оцинкованная сталь		сухое шлифование — P180
Алюминий		сухое шлифование — P180
Полиэфирные / эпоксидные поверхности		сухое шлифование — P280
Старое отделочное	сухое шлифование — P80 → P180 → P280	
		Очистить, используя чистую салфетку и обезжириватель Cardea® U-Clean 300.

Пропорции смешивания	 Cardea® Универсальная шпатлёвка : 100 Отвердитель для шпатлёвок : 2 Внимание! Перемешать до получения однородной массы.
Срок годности смеси	5–6 мин (при 20 °С)
Нанесение	 Нанесение должно производиться при помощи шпателя под углом 60 °К поверхности. Заполняйте повреждение в несколько тонких слоев. Толщина сухой пленки не должна превышать 5 мм.
Сушка	 20 °С – 20 мин 40 °С – 10 мин
	 5–6 мин Расстояние между поверхностью и коротковолновой ИК лампой должно быть 80–100 см. Температура не должна превышать 70 °С.
Последующие слои	 Сухое шлифование – P80 → P180 → P280
	 Cardea® грунты и наполнители См. ТДС №: 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1
Очистка оборудования	Использовать акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® Универсальная шпатлёвка: 1 кг; 1,8 кг. Отвердитель для шпатлёвок: 20 г; 36 г.
Цвет	Жёлтый
Меры безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.

Наши сайты:

www.kansai-auto.ru

www.cardeaglobal.com